

Випробувальна лабораторія підприємства "Укрпромсерт"
49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2

УПС № 00535

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Керівник випробувальної
лабораторії
О. І. Рисенко
"13" серпня 2020 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №22/598-4-20
від "13" серпня 2020 р.

Випробувальна лабораторія приватного підприємства "Укрпромсерт" провела випробування мастики композиційної термогідрошумоізолюючої ТЕРМОШТОРМ.

Замовник випробувань	ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ТЕКСОЛІУТ», м. Київ, вул. Васильківська, буд. 2А, офіс 3А. Код ЄДРПОУ 42685145
Випробування виконувались на підставі	Згідно листа-заявки від 05.08.2020
Виробник продукції	ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ТЕКСОЛІУТ», Україна.

Акти відбору зразків	Зразок надано замовником
Акти ідентифікації зразків	Зразок надано замовником
Дата одержання зразків та їх реєстраційні номери	05.08.2020. Реєстраційний номер УПС 22/1-5
Кількість та заводські номери зразків	3 кг. Б/н.
Випробування проводились у період	05.08.2020 – 13.08.2020
Місце проведення випробувань	ВЛ ПП «Укрпромсерт», м. Дніпро.
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього Середовища 21°C Атмосферний тиск 101,2 – 102,6 кПа Відносна вологість 55 %
Випробування зразків проводились на відповідність вимогам	ТУ У 20.3-42685145-001:2020 «Мастики композиційні спеціальні»
Процедура випробувань встановлена згідно	ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) ТУ У 20.3-42685145-001:2020



Результати випробувань:

Найменування показників	Норма згідно нормативного документа на продукцію	Фактично одержані результати випробувань	НД на метод випробувань
1	2	3	4
Коефіцієнт теплопровідності λ за температури $(150\pm 2)^\circ\text{C}$, Вт/м К	0,04-0,06	0,05	ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) ТУ У 20.3-42685145-001:2020

Висновок: мастика композиційна термогідрощумоізолююча ТЕРМОШТОРМ (товщина шару від 3мм) за показником коефіцієнт теплопровідності відповідає вимогам ТУ У 20.3-42685145-001:2020 «Мастики композиційні спеціальні»

Додаткова інформація: Результати випробувань і вимірювань, наведені в даному протоколі, відносяться тільки до випробуваного зразка рег. № УПС 22/1-5.

Керівник лабораторії

Рисенко О.І.

Протокол випробувань складений у трьох примірниках. Передрукування або розмноження цього протоколу випробувань без дозволу випробувальної лабораторії приватного підприємства «Укрпромсерт» заборонено.